Grade:**Digital Coated Board Matte**									
Physical Test	Unit	Tolerance	200g/m^2	210g/m^2	230g/m^2	250g/m^2	300g/m^2	350g/m^2	Tset Method
Grammage	g/m^2	±4%	200	210	230	250	300	350	ISO 536
Thickness	μm	±4%	198	208	228	248	313	365	ISO 534
Roughness(PPS)	μm	±0.3	1.6	1.6	1.7	1.8	2.0	2.0	ISO 8791
Brightness	%ISO	±1.5	89	89	89	89	89	89	ISO 2470
Opacity	%	±2	98	98	98	98	98	98	ISO 2471
Gloss	%	±5	30	30	30	30	30	30	T 480